

Aygunit Wet Gun AF

Alkali içermeyen yüksek performanslı sıvı püskürtme beton katkısı
Non-alkali high performance spraying concrete admixture

Standart / Standard

Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/5-B2

TS EN 934 - 5 Çizelge 2 Alkali olmayan püskürtme beton priz hızlandırıcı katkı

TS EN 934 - 5 Table 2 Non-alkaline sprayed concrete set accelerating admixture

Tanımı

Aygunit Wet Gun AF, alkali içermeyen, püskürtme betonlarda kullanılan yüksek performanslı priz hızlandırıcı ve su geçirimsizlik katkı maddesi.

Description

Aygunit Wet Gun AF alkali free, high performance stiffening accelerator and water tightness additive that is used in spraying concrete and gunitage.

Kullanım Alanları

- Galeri, tünel ve yeraltı yapılarında kayaların ilk ve su konsolidasyonu,
- Kazı ve şevlerin konsolidasyonu,
- Su tankları, takviye depoları, barajlar, yüzme havuzları ve rıhtımlarda geçirimsiz sıva uygulaması,
- Şed ve kubbelerin püskürtülerek yapılması,
- Tavanların, sütunların ve köprü elemanlarının takviyesinde kullanılır.

Areas Of Application

- Consolidation of first and water in tunnel, gallery and subterranean structures,
- Consolidation of excavation and chamfers
- Water tight plaster application of water tanks, support tanks, dams, water pools and docks.
- Sparying application of shed and domes,
- It is used in reinforcement of ceilings, columns and bridge parts.

Özellikleri / Avantajları

- Püskürtme beton ile kaya ve beton arasındaki yapışmayı artırarak, baş üstü uygulamalarını kolaylaştırır.
- Tünel, maden vb. tavan uygulamalarında hızlı priz aldırma özelliği sayesinde bir defada kalın katmanlar halinde püskürtme beton uygulamasına imkân verir.
- Erken dayanım gelişimi
- Daha düşük geri dökülme (rebound).
- Kuru karışımda sıkı dokulu geçirimsiz beton oluşumunu kolaylaştırır.
- Alkali içermez, alkali salınımı ile yüzey ve yeraltı sularında ilave kirlilik oluşmaz.
- Klorür içermeyen donatılara zarar vermez.

Properties / Advantages

- It eases overhead applications by means of increasing adhesion between rocks and concreted with spraying concrete.
- In applications like tunnel, mine etc., It allows spraying thick concrete layers in one time thanks to its rapid stiffening feature.
- Early endurance development
- Lesser outpouring (rebound).
- In dry mixes, it eases tight textured dense concrete.
- It is alkali free and prevents additional pollution to surface and subteranean waters.
- Do not contain chlorin and do not harm equipments.

Dozaj

- Aygunit Wet Gun AF**, dozajı, beton, yüzey ve hava sıcaklığına göre değişebilir. Ayrıca kullanılan çimentonun uyumu da etki eder. Bu yüzden uygun dozajı belirlemek için priz ve dayanım değerlerine yönelik ön bir denemeler yapılması tavsiye edilir.
- Aygunit Wet Gun AF**, kullanım oranı çimento ağırlığının % 4.0 - % 7.0'si arasındadır.
- Kullanım aralığından daha fazla katkı kullanıldığında, nihai dayanımlarda düşüşler olabilir.

Dosage

- Dosage of the **Aygunit Wet Gun AF** can vary according to surface and air temperature. Also, used cement balance affects the dosage. So, in order to determine the dosage, preliminary tests must be done.
- Aygunit Wet Gun AF** usage range is 4.0 % - 7.0 % of the cement weight.
- When using more additive than usage range, final resistance may be lower.

Teknik Özellikler / Technical Properties

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents	: Alüminyum sülfat içerikli karışım / Mixture of aluminum sulphate
Görünüm-Renk / Appearance-Colour	: Bej (bulanık) sıvı / Beige (blurry) liquid
Yoğunluk / Density	: 1.40 ± 0.03 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value	: 3.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Viskozite / Viscosity	: 45 ± 5 cP Aydos/TA 042
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl)	: < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content	: < % 1 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point	: -1 °C
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior	: Sadece TS EN 934-1 Ek A.1'de verilen bileşenleri içerir.
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances	: Tamamen Ek ZA'ye uygundur.
	: Comply with annex ZA.

+20°C'de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20°C, %50 relative humidity conditions.

Aygunit Wet Gun AF

Alkali içermeyen yüksek performanslı sıvı püskürtme beton katkısı
Non-alkali high performance spraying concrete admixture

Uygulama/Uyarı

- Uygulanacak yüzey sağlam olmalı ve harcın yapışmasını engelleyecek toz, yağ, boya ve benzeri maddelerin yüzeyden tamamen arındırılması gerekir. Uygulanacak yüzeylerde etkili aderansı sağlamak için, yüzeyler yüksek basınçlı su ile temizlenip ıslak kuru hale gelince uygulama yapılmalıdır.
- Aygunit Wet Gun AF**'un hızlandırma etkisi, çimentonun tipine, dozajına ve yaşına, püskürtme beton ve yüzey sıcaklığına, tabaka kalınlığına, püskürtme sürecine ve ekipmanına bağlıdır.
- Islak sistemde kullanılacak olan hazır betonun su/çimento oranı, kuru sistemde karışım suyu miktarı, **Aygunit Wet Gun AF**'un hızlandırma etkisi için önemli parametrelerdir.
- Püskürtme beton su çimento oranı 0,40 den düşük olmalıdır. Priz süresinin olumsuz yönde etkilenmemesi için taze çimento ve hızlı priz için CEM I kullanılması tavsiye edilir. Sülfata dayanıklı çimento kullanıldığında, dayanım gelişimi daha yavaş olabilir.

Uygunluk

- Aygunit Wet Gun AF**, mikro silika, uçucu kül ve cüruf gibi mineral katkılar ile kullanılabilir.
- "Aydosnew" (hiper akışkanlaştırıcı), "Aydosper" (süper akışkanlaştırıcı) ve "AydosMR" (orta akışkanlaştırıcı) serisi ile birlikte kullanılabilir.
- Ürünleri kullanmadan önce ön denemeler yapılması tavsiye edilir ve katkılar birbirlerine karıştırılarak saklanmamalıdır.

Depolama/Raf Ömrü

- Ambalajlı ürünler (Bidon, varil, konteyner) doğrudan güneş ışığından ve dondan muhafaza edilerek saklanmalıdır. Sıcaklığı + 5°C + 35°C olan yerlerde depolanmalıdır.
- Ambalajı açılmış ürün mümkün olduğu kadar kısa sürede tüketilmelidir.
- Uygun koşullarda saklandığında, üretim tarihinden itibaren kullanım süresi 6 aydır.

Sağlık Güvenlik

- İSG gereği iş elbisesi, koruyucu eldiven, tam koruma gözlük kullanılmalıdır.
- Cilde ve göze temas ettirilmemelidir. Temas halinde bol suyla yıkayınız. Yutulması halinde doktora başvurunuz.
- Ürünün güvenli taşınması depolanması, imhası için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer ayrıntılı ve tavsiyeleri içeren, ürüne ait Güvenlik Bilgi Formuna (Safety Data Sheet) başvurulmalıdır.

Ambalaj

- 1200 kg IBC Konteyner / Dökme

Yasal Uyarı

Ürün bilgi föylerinde verilen bütün teknik bilgiler laboratuvar denemeleri ve tecrübeye istinaden hazırlanmıştır. Aydos Kimya sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Uygulama şartlarına ve talebe göre seçilen ürünlerin doğru şekilde kullanıldığından emin olunuz. Bu kurallara uyulmadığı takdirde Aydos Kimya sorumlu tutulamaz. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Satışı yapılan ürünlerimizin nakliye ve teslimat koşulları dikkate alınarak yapılır. Ürün bilgi föyünün son baskısının yürürlüğe girmesiyle birlikte eski baskıları geçersiz olacaktır.

Application/Warning

- Applied surface must be rigid and surface must be clean from dust, lubricants, dye etc. To provide effective bonding in application surfaces, the surface must be cleaned with pressurized water and application must be performed after drying of surface.
- Aygunit Wet Gun AF**'s accelerator effect depends on cement type, dosage and age, gunite and surface temperature, layer thickness, spraying process and equipment.
- Ready mixed concretes' water /cement ratios, dry system mixture of water are important parameters for acceleration effect of **Wet Gun AF**.
- Water/cement ratio must be less than 0.40. In order to immune the stiffening from negative effects, fresh cement and CEM I must be used for swift stiffening. Resistance development can be slower when using cement with resistance to sulphate.

Suitability

- Aygunit Wet Gun AF** can be used with mineral additives like micro silica, fly ash and flux.
- The product may be used together with "Aydosnew Series" (hyperplasticizer), "Aydosper Series" (superplasticizer) and "AydosMR Series" (midrange plasticizer) products.
- It is recommended to perform preliminary tests and additives must be stored in mixture form.

Storage/Shelf Life

- Packaged products (plastic can, drum, container) must be kept away from direct sunlight and frost. It must be kept in between +5°C and + 35°C.
- Opened products must be consumed as soon as possible.
- When stored in desired conditions, the shelf life of the product is 6 months.

Health and Safety

- Please use protective clothing, protective gloves, full goggles and a face mask according to Occupational Health and Safety Regulation.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse with plenty of water. In case of digestion, please seek medical attention.
- For transportation, storage, disposal of the product, its physical, ecological, toxicological information and other details and recommendations please refer to the Safety Data Sheet of the product.

Packaging

- 1200 kg IBC Container / In bulk

Legal Disclaimer

All technical details given in product information brochures have been prepared based on laboratory tests and experience. Aydos Kimya is only responsible for product quality. Please make sure to properly use the products that are selected according to application conditions and demands. In the event of not observing such rules, Aydos Kimya may not be held responsible. Third party proprietary rights should be protected. Our products are sold taking into account the transportation and delivery conditions. When the latest edition of the product information brochure is put into effect, the previous editions will be void.